



➤ RootmaXX

Steenwol opkweekblok voor de professionele groenteteelt

Productomschrijving

Cultilene RootmaXX is een steenwol blok, hoofdzakelijk gemaakt van basalt en uitgevoerd met de X-fibre technologie. In plaats van de gebruikelijke horizontale of verticale vezelrichting, komen de vezels met deze techniek in alle richtingen in het substraat te liggen. Daarmee worden er twee voordelen gecombineerd: de snelle inworteling van een verticale vezelstructuur en de betere doorworteling van het substraatvolume van een horizontale vezelrichting.

Producttoepassing

Cultilene RootmaXX blokken worden gebruikt in het opkweken van groentegewassen onder glas of plastic.

Garantie

De gegarandeerde levensduur van het steenwol substraat en de folie is 1 teelt, mits gebruikt onder normale omstandigheden binnen de groenteteelt in high tech kassen.

RootmaXX is geproduceerd onder het RHP certificaat. Dit RHP certificaat is een kwaliteitsafspraken tussende steenwolleveranciers en de Nederlandse Branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Het certificeringsbureau KIWA is de uitvoerende partij met betrekking tot het certificaat. Meer informatie is te vinden op de website van RHP: www.rhp.nl.

Waarom Cultilene RootmaXX?

- ✓ 5% meer wortels, 20% minder zichtbare wortels
- ✓ Wortels zitten hoger in het blok
- ✓ Minder wortelbeschadiging

Productkarakteristieken

Het RootmaXX blok is één van de oplossingen van Cultilene voor de opkweek van planten. Deze controleerbare waterbuffer heeft de volgende karakteristieken:

Parameter	
Zinktijd	Klasse 1 RHP < 25 sec
Nominaal watergehalte - bij uitlek	90%
Nominaal watergehalte - pF1	65%
Stuurbereik *	45 - 55%

* Indicatie van gemiddelden uit de praktijk.

Voor de minimale waarden geldt de RHP norm.

Technische gegevens

Fysische eisen

Parameter	
Organische stof	1,0 - 4,5%
Bulkdichtheid voor aflevering	72 kg/m ³ *
Relatieve indrukking (RI)	≤ 30% bij 5 kPa
Herstel vermogen	≥ 98% +/- 2% bij 5 kPa
Poriënvolume	≥ 95%

* Het soortelijk gewicht van het basismateriaal is 72 kg / m³.

Let op: voor een juiste berekening van de densiteit van het blok moet rekening worden gehouden met het volume van het bewerkte blok i.v.m. toleranties tijdens de bewerking. Voor de specificaties van toleranties verwijzen wij graag naar MOD 550 van RHP.

Chemische eisen

Parameter	Normen
EC	≤ 0,5 dS/m
pH waarde in steenwol	5 - 6,5

Toleranties substraat

Ten opzichte van de nominale afmetingen van het eindproduct zijn de volgende toleranties van toepassing (droog product):

Afmeting blok	
Lengte	+ / - 2 mm
Breedte	+ / - 2 mm
Hoogte	+ / - 2 mm
Plug- en plantgaten	
Diameter	+ / - 3 mm
Diepte	+ / - 5 mm
Positionering	+ / - 5 mm
Groeven	
Diepte 7 mm	+ / - 3 mm
Breedte 12 mm	+ / - 3 mm
Positionering	+ / - 5 mm

Standaard productafmetingen

De meest toegepaste afmetingen van RootmaXX blokken zijn:

- > 100 x 100 x 65 mm
- > 150 x 100 x 65 mm
- > 200 x 100 x 65 mm
- > 100 x 100 x 75 mm
- > 150 x 100 x 75 mm

In overleg zijn alternatieve afmetingen beschikbaar.

Het RootmaXX blok wordt voorzien van plug- en plantgaten en groeven. Na de productie en bewerking van de blokken worden deze op een pallet gestapeld en gereed gemaakt voor transport.



Karakteristieken RootmaXX



Reactiviteit

Stuursnelheid, stuurbaarheid van het blok



Verversing

Verversingsgraad voor water, voeding en zuurstof



Herverzadiging

Gemak waarmee blok herverzadigd kan worden met water



Inworteling naar mat

Snelheid waarmee de plant vast staat op de substraatmat



Stevigheid

Mechanische verwerkbaarheid o.b.v. indrukkingsweerstand

Milieu, gezondheid en veiligheid

Milieu - recycling

Cultilene besteedt veel aandacht aan de recycling van grondstoffen; op de eigen productielocaties en na gebruik op de teeltbedrijven. De gerecyclede steenwol dient bijvoorbeeld als grondstof voor de productie van bakstenen.

Voor meer informatie over de recycling van uw steenwol, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Cultilene.

Gezondheid

Indien u in direct contact komt met het steenwol substraat, adviseren wij u handschoenen te gebruiken. Bij niet voldoende geventileerde ruimtes, bevelen wij het dragen van een mondkapje aan. Voor- en nadat u gewerkt heeft met steenwol substraat is het noodzakelijk uw handen te wassen. U kunt dit het beste doen door eerst uw handen af te spoelen met water om zo het stof te verwijderen. Hierna kunt u uw handen wassen met zeep. Bij irritatie aan ogen of mond; spoelen met schoon water en eventueel een arts raadplegen.

Steenwol van Cultilene is een zogenoemde minerale wol, dat wordt geproduceerd in gecertificeerde EUCEB fabrieken. EUCEB certificeert de conformiteit van minerale wol vezels met Note Q of Regulation (EC) No 1272/2008.

Veiligheid

Indien gewenst kunt u bij ons het Algemene Veiligheids-informatieblad Steenwol (Safe Use Information Sheet - SUI) opvragen.

Certificering

Alle transformatie- en productielocaties van Cultilene in Europa zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001 & 14001 standaard.

Daarnaast is RootmaXX onderdeel van het RHP certificaat MOD550 steenwol substraat.

Kennis

Graag verwijzen wij u naar het Cultilene Framework voor meer informatie over de opkweek- en teeltfase via app.cultilene.com.



Scan de QR-code
voor how-to videos
en white papers



Wilt u meer informatie over
de **RootmaXX blokken?**
Neem dan contact met ons op!

► **Saint-Gobain Cultilene B.V.**
+31 (0)161 22 87 40
info.cultilene@saint-gobain.com
www.cultilene.nl